



ALLBÄCK LINOLJEFÄRG - KVALITETSKONTROLL FÖR FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Allbäck Linoljeprodukter AB	Produktnamn:	Allbäck Linoljefärg.
Balkåkravägen 18	Bindemedel:	Avslemmad, kokt och väl lagrad linolja
271 91 Ystad, Sverige	Förtunning:	Avslemmad kokt linolja max 5%

Användningsområde:

Linoljefärgen innehåller enbart kokt avslemmad linolja, titandioxid och krita. Vid behov tillsatt max 20 % Allbäck ren zinkfärg till samtliga kulör. Färgen är lösningsmedelsfri och skall aldrig spädas med lösningsmedel.

Underlag	Färgen kan användas på alla rena och torra ytor ute och inne. Fukthalt max 15%. Temperatur ca 5 – 35 grader C. Går att måla i solsken.
Applicering	Rör upp färgen noga. Pensla (styv naturborst) eller spruta (hårt tryck, litet munstycke).
Rengöring	Ammoniak, Klorin eller Allbäck Linsåpa. Tvätta händer och penslar med Linsåpa och vatten.
Förvaring	Förvara penslarna hängande i rå linolja. (Aldrig i vatten).
Lagring	Kan lagras obegränsad tid även i minusgrader.
Täckningsgrad	15 -20 kv. meter/liter. Varje strykning skall <u>täcka fullt</u> men målas i <u>jämna</u> skikt. Måla med samma färg, minst tre strykningar utomhus. På utsatta ytor måla 4 strykningar.
Volymtorrhalt	100%
Transport	Inga föreskrifter – ej farligt god

Risk finns för självantändning – blöt alltid trasor i vatten och släng!

Avfallshanering

Inga speciella föreskrifter. Färgrester kan användas till sista droppen. Slå samman resterna och använd som grundfärg eller blanda med vatten ca 30 % till en emulsionsfärg för betonggolv och murade väggar. Emballage av plåt kan kastas bland vanliga metallsopor. Vi har avtal med REPA om recycling av emballage.

Teknisk specifikation, säkerhetsdatablad och emissionstester

Dessa finns på vår hemsida www.allbackpaint.com

VOC - Allbäck linoljefärg innehåller <1,1 % VOC

Rengöring & Underhåll

Linoljefärg är elastisk och har därför en högre smutsupptagningsförmåga i ett inledningsskede. Efter några år börjar pigmentkornen att falla ut och färgen blir ”självtvättande”.

Under förutsättning att ytan målats med tre fullt täckande lager färg utvändigt kan ytan tvättas från smuts och påväxt med Allbäck Linoljesåpa. Undvik för högt PH-värde. Blanda linsåpa med vatten tills det skummar. Tvätta ytan med svamp eller pensel. Skölj noga och låt torka. När ytan känns matt och börjar krita tillförs linoljan eller linoljevax eller en strykning med linoljefärg. Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på ytans ursprungsbehandling, väderstreck och annan belastning. Invändiga ytor har betydligt längre underhållsintervaller och behåller glansen under många år. Reparationsmålning avviker i glans i ett inledningsskede.

Kommentarer:

Resultatet av målning med Allbäck Linoljefärg är beroende av konstruktion, underlaget, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, ljus och applicering. **Utförlig bruksanvisning** finns i **Lilla Handboken** på vår hemsida www.allbackpaint.com.

Gör alltid provytor för godkännande . Vid reklamationer presentera din dokumentation och kvalitetskontroll.

Behandlad yta.....

Med färgtyp..... Dag o År.....

Jag/Vi har läst bruksanvisningen, utfört underarbetet och målat.....